

構造体強度補正值28S91の標準値及び適用期間

平成22年4月

	28S91値	3	6	6	
普通ポルトランドセメント	平均気温の範囲	8℃以上	0℃以上8℃未満	25℃を超える	
	名古屋支部	3/1～7/6、9/8～11/21	11/22～2/29	7/7～9/7	
	西三河支部	2/27～7/7、9/13～11/21	11/22～2/26	7/8～9/12	
	東三河支部	2/18～7/3、9/13～12/2	12/3～2/17	7/4～9/12	
	知多支部	3/1～7/6、9/8～11/21	11/22～2/29	7/7～9/7	
	東愛知支部	設楽	3/19～8/13、8/27～11/24	11/25～3/18	8/14～8/26
		新城	2/27～7/3、9/13～11/23	11/24～2/26	7/4～9/12
作手		3/20～8/13、8/27～11/24	11/25～3/19	8/14～8/26	
早強ポルトランドセメント	平均気温の範囲	5℃以上	0℃以上5℃未満	25℃を超える	
	名古屋支部	2/4～7/6、9/8～12/20	12/21～2/3	7/7～9/7	
	西三河支部	1/30～7/7、9/13～12/16	12/17～1/29	7/8～9/12	
	東三河支部	—	—	7/4～9/12	
	知多支部	2/4～7/6、9/8～12/20	12/21～2/3	7/7～9/7	
	東愛知支部	設楽	2/29～8/13、8/27～12/6	12/7～2/28	8/14～8/26
		新城	1/26～7/3、9/13～12/22	12/23～1/25	7/4～9/12
作手		2/20～8/13、8/27～12/14	12/15～2/19	8/14～8/26	
高炉セメントB種	平均気温の範囲	13℃以上	0℃以上13℃未満	25℃を超える	
	名古屋支部	3/27～7/6、9/8～10/26	10/27～3/26	7/7～9/7	
	西三河支部	3/27～7/7、9/13～10/25	10/26～3/26	7/8～9/12	
	東三河支部	3/25～7/3、9/13～11/2	11/3～3/24	7/4～9/12	
	知多支部	3/27～7/6、9/8～10/26	10/27～3/26	7/7～9/7	
	東愛知支部	設楽	4/19～8/13、8/27～10/21	10/22～4/18	8/14～8/26
		新城	3/27～7/3、9/13～10/26	10/27～3/26	7/4～9/12
作手		4/19～8/13、8/27～10/21	10/22～4/18	8/14～8/26	

設楽	: 設楽・津具・豊根
新城	: 新城・鳳来
作手	: 作手・東栄